

<物性DATA>

FMPVDFプレート(FMRC Class Number4910適合品/3-50mm)

品種品番: FMPVDF F300

●物理的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
比重	-	1.78	JIS K 7112
ロックウェル硬さ	Mスケール	77	JIS K 7202
	Rスケール	116	

●機械的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
引張降伏応力	MPa	53	JIS K 7161-2-1B/50
引張破壊時呼びひずみ	%	15	
引張弾性率	MPa	-	JIS K 7161-2-1B/1
シャルピー衝撃強さ	kJ/m ²	11	JIS K 7111-1epA
引張衝撃強さ	kJ/m ²	-	JIS K 7160-A1
曲げ応力	MPa	64	JIS K 7171
曲げ弾性率	MPa	1800	
圧縮降伏応力	MPa	78	JIS K 7181-B5
圧縮弾性率	MPa	-	JIS K 7181-A1
剪断破壊応力	MPa	-	JIS K 7214

●その他

評価項目	単位	特性値	試験方法
積層性	-	-	JIS K 6745
吸水率	%	0.008	JIS K 7209
色相	-	ナチュラル	-
マンセル番号	-	-	-

●熱的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
荷重たわみ温度	℃(0.45MPa)	140	JIS K 7191
	℃(1.80MPa)	-	
ビカット軟化温度	℃(A法/10N)	165	JIS K 7206
	℃(B法/50N)	-	
加熱寸法変化	%(タテ)	-	JIS K 7133
	%(ヨコ)	-	
線膨張率	×10 ⁻⁵ ・K ⁻¹	13	JIS K7197
熱伝導率	W/m・K	-	レーザーフラッシュ法
比熱	J/g・K	-	JIS K 7123
耐燃性	-	自消性	JIS K 6911

●電気的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
表面抵抗率	10 ^X Ω/□	>15	JIS K 6911
体積抵抗率	10 ^X Ω・m	>13	
絶縁破壊強さ	MV/m	-	
誘電率(1MHz)	-	-	
誘電正接(1MHz)	-	-	

●光学的性質

厚さ:

評価項目	単位	特性値	試験方法
全光線透過率	%	-	JIS K 7361-1
ヘーズ	%	-	JIS K 7136

*特性値は試験片厚さ5mmの実測値であって保証値ではありません。