

<物性DATA>

導電性PVCプレート

品種品番： TNDCV935

●熱的性質 塩ビ鉛フリー製品

●物理的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
比重	-	1.35	JIS K 7112
ロックウェル硬さ	Mスケール	26	JIS K 7202
	Rスケール	98	

評価項目	単位	特性値	試験方法
荷重たわみ温度	℃(0.45MPa)	-	JIS K 7191
	℃(1.80MPa)	59	
ビカット軟化温度	℃(A法/10N)	-	JIS K 7206
	℃(B法/50N)	69	
加熱寸法変化	%(タテ)	-5	JIS K 7133
	%(ヨコ)	-2	
線膨張率	$\times 10^{-5} \cdot K^{-1}$	8.6	JIS K7197
熱伝導率	W/m・K	0.25	レーザーフラッシュ法
比熱	J/g・K	1.2	JIS K 7123
耐燃性	-	自消性	JIS K 6911

●電気的性質 体積抵抗率：3-6 (JIS K7194)*単位は下表

●機械的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
引張降伏応力	MPa	35	JIS K 7161-2-1B/50
引張破壊時呼びひずみ	%	19	
引張弾性率	MPa	2200	JIS K 7161-2-1B/1
シャルピー衝撃強さ	kJ/m ²	7.4	JIS K 7111-1epA
引張衝撃強さ	kJ/m ²	-	JIS K 7160-A1
曲げ応力	MPa	46	JIS K 7171
曲げ弾性率	MPa	2200	
圧縮降伏応力	MPa	45	JIS K 7181-B5
圧縮弾性率	MPa	1800	JIS K 7181-A1
剪断破壊応力	MPa	-	JIS K 7214

評価項目	単位	特性値	試験方法
表面抵抗率	$10^X \Omega / \square$	1-5	JIS K 6911
体積抵抗率	$10^X \Omega \cdot m$	3-6	
絶縁破壊強さ	MV/m	-	
誘電率(1MHz)	-	-	
誘電正接(1MHz)	-	-	

●光学的性質 厚さ：

●その他

評価項目	単位	特性値	試験方法
積層性	-	剥離生じない	JIS K 6745
吸水率	%	0.1	JIS K 7209
色相	-	ブラック	-
マンセル番号	-	-	-

評価項目	単位	特性値	試験方法
全光線透過率	%	-	JIS K 7361-1
ヘーズ	%	-	JIS K 7136

*特性値は試験片厚さ5mmの実測値であって保証値ではありません。

<取得規格> UL規格：-
 食品衛生法：-
 鉄道車両用：-
 自動車関連：-
 その他：-